



日本グラファイトファイバー株式会社

GRANOC チョップドファイバー、ミルドファイバー

【チョップドファイバー】

品番	繊維長 (mm)	サイジング	熱伝導率 (W/mK)	体積抵抗率 ($10^{-6} \Omega m$)	密度 (g/cm ³)
ZY-300-06Z	6	なし	1,200	—	2.24
XN-100-03Z	3	なし	900	1.4	2.22
XN-100-06Z	6				
XN-100-12Z	12				
XN-100-25Z	25				

【ミルドファイバー】

品番	平均 繊維長 (μm)	サイジング	熱伝導率 (W/mK)	体積抵抗率 ($10^{-6} \Omega m$)	密度 (g/cm ³)
ZY-300-15M	150	なし	1,200	—	2.24
ZY-300-25M	250				
XN-100-15M	150	なし	900	1.4	2.22
XN-100-20M	200				
XN-100-25M	250				

日本グラファイトファイバー株式会社 営業部

〒671-1123 姫路市広畑区富士町 1 番地 (日本製鉄株式会社 広畑製鉄所内)

Tel 079-256-7010 Fax 079-237-8427

Website : www.ngfworld.com